

Produkteblatt

Allgemeine Beschreibung

Länge:	180 bis 500 cm, alle 10 cm auf Länge sortiert und zugeschnitten mit ca. 30 cm Übermass gegen Aufpreis möglich
Breite:	fallend von 15 bis 33 cm
Nutzschicht:	5 mm, jede Decklamelle wird individuell auf eine Holzfeuchte von ca. 8 % getrocknet.
Stärke und Aufbau:	19 mm, andere Stärken auf Anfrage möglich.
Fase:	Alle Dielen haben eine 2-seitige Längsfasung.
Nut und Feder:	stirnseitig ohne Nut- und Federverbindung, auf Wunsch lieferbar
Verpackung:	Die Parkettdielen sind lose gestapelt und transportfähig verpackt.

Sortierung

Werkssortierung:	Lebhaft, d.h. markante Astknoten und deutliche Schwund- und Windrisse, leichte Spannungsrisse und Trocknungsrisse möglich, Spannungsrisse sowie Astrisse und Äste werden mit Holzkitt von Hand ausgebessert. Dielen aus dem Kernbereich; lebhaftes und sehr extravagantes Bild mit viel Charakter. Wurmlöcher erlaubt.
Farbunterschiede:	Farbabweichungen zu Muster und Bildern und innerhalb einer Produktionscharge sind aus technischen und holztechnischen Gründen möglich und sind kein Reklamationsgrund!

Verfügbare Holzarten

Holzarten	Fichte Altholz (Mittellagen Stubenböden, 2. Patina) Fichte Original-Oberfläche Altholz (Stubenböden, 1. Patina) Fichte Original-Oberfläche Altholz (Stallböden, 1. Patina) Lärche Altholz (Mittellagen Stubenböden, 2. Patina) Eiche rustikal Eiche antik leicht wurmstichig
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Fichte Altholz



Fichte Altholz



Lärche Altholz



Eiche rustikal

Die Fotos zeigen nur die Holzart, sind aber nicht verbindlich für Farbe, Struktur und Charakter.



Oberfläche

Oberflächenstruktur:

geschliffen/glatt:

Die Oberfläche ist gehobelt und glatt.

gebürstet/strukturiert:

Die Holzmaserung wird mit einer Maschine sehr regelmässig gebürstet mit Korn 80, d.h. die harten Jahrringe herausgearbeitet.

handgehobelt/handgeschroppt, handgeschliffen und gebürstet:

Das Handhobeln mit dem Schrupphobel erzeugt eine in Längsrichtung gewellte Oberfläche mit kleinen Ausbrüchen. Es entsteht ein deutlich sichtbares Hobelbild mit interessantem Lichtspiel. Die Oberfläche wird leicht handgeschliffen und nachgebürstet.

Kanten handgehobelt „genudelt“:

Die Kanten werden mit dem Schrupphobel gerundet bzw. genudelt.

Boden händisch ausschleifen „Effekt ausgetreten“ (ausgearbeitet):

Die Oberfläche wird auf alt gemacht mit ausgelaufenen Ästen.

Oberfläche:

roh:

Die Oberfläche ist unbehandelt und roh.

geölt:

Die Oberfläche ist mit natürlichen Ölen oxidativ behandelt.

gelaugt:

Die Oberfläche ist nach Wunsch gelaugt.

Verlegung

Holzfeuchte ab Werk:

ca. 8 %, Die genaue Holzfeuchte kann auf Grund der Behandlung nur mittels Darrprobe ermittelt werden.

Verlegung:

Wir empfehlen eine vollflächige Verklebung mit einem 1-komponentigen, lösemittelfreien und elastischen Klebstoff, z.B. SikaBond® T54 FC EC1.

Fussbodenheizung:

Dieses Produkt ist für Fussbodenheizung geeignet.

Raumklima:

Die Werterhaltung des Parketts und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima von 18 – 21°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 40 – 60%. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, empfehlen wir den Einsatz von Luftbefeuchtern, um eine extreme Austrocknung des Parkettfußbodens zu vermeiden. Bei Unterschreiten der normalen Luftfeuchte ist mit Fugenbildung zu rechnen. Die sich in der Regel nach der Heizperiode wieder schliessen.